



## 4 Lipidure<sup>®</sup>-A、Cの保湿性能

### << 試験方法 >>


各サンプルのキャストフィルムを作製し、  
 高湿度状態 (80%R.H.) に72時間静置後  
 低湿度状態 (30%R.H.) に72時間静置。  
 各状態での重量を測定し、  
 保水率を算出しました。

$$\text{保水率 (\%)} = (W - W_0) / P_0 \times 100$$

W; シャーレ込みのサンプル重量

W<sub>0</sub>; シャーレ込みの乾燥サンプル重量

P<sub>0</sub>; ポリマーの乾燥重量




• Lipidure<sup>®</sup>-A、C の高い保湿力は毛髪に潤いを与えます。

## 5 Lipidure<sup>®</sup>-Cの湿潤時滑り性

### << 試験方法 >>

各サンプルの1wt%水溶液を  
 湿潤皮膚モデルに滴下。

動摩擦係数 (MIU) を測定しました。



• Lipidure<sup>®</sup>-C は湿潤状態において高い滑り性を発現します。

Lipidure(リビジュア)は日油(株)の登録商標です。

お問合せ先	本 社	〒150-6019 東京都渋谷区恵比寿4-20-3(恵比寿ガーデンプレイスタワー)
		TEL.(03)5424-6700 FAX.(03)5424-6810 <a href="http://www.nof.co.jp/">http://www.nof.co.jp/</a>
	大阪支社	〒530-0003 大阪市北区堂島2-4-27(新藤田ビル)
		TEL.(06)6454-6554 FAX.(06)6454-6573
	名古屋支店	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-24-30(名古屋三井ビル本館)
		TEL.(052)551-6161 FAX.(052)551-2310
	福岡支店	〒810-0001 福岡市中央区天神4-2-20(天神幸ビル)
		TEL.(092)741-5131 FAX.(092)781-7070

詳しくは…

日油 化粧品の素

検索